



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **57**

ORLY SL

● **SOMMARIO**

VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

● **DESCRIZIONE**

ORLY SL è un prodotto a base acqua specifico per la rifinitura di bordi, orli e qualunque articolo abbia un taglio vivo della pelle che deve essere colorato e rifinito.

ORLY SL è disponibile in tre versioni:

- **ORLY SL** versione lucida
è lucido brillante di elevatissima trasparenza di tono
- **ORLY SL SEMIOPACO *** versione semiopaco
è un opaco serico di aspetto caldo e pieno
- **ORLY SL OPACO** versione opaco
è un opaco intenso e serico di aspetto pieno

* Nota bene: la versione **ORLY SL SEMIOPACO** si può ottenere miscelando 70% di **ORLY SL OPACO** con 30 di **ORLY SL** lucido.

ORLY SL, in tutte le sue versioni, per le sue particolari caratteristiche, riesce a riempire, colorare e rifinire con un bordo liscio e bombato tutti i materiali normalmente utilizzati in pelletteria tipo: pelle, accoppiati pelle/pelle e pelle/sintetico (anche gli articoli che contengono l'anima di rinforzo in salpa o feltro) sia a taglio lama che preparati. **ORLY SL** è un prodotto universale per tutte le applicazioni: adatto a qualsiasi macchina tingibordo (orizzontale, verticale ecc.) e per tutte le applicazioni manuali. Inoltre **ORLY SL** è indicato per le lavorazioni con forni ventilati in linea ad alta temperatura.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

12-03-10 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **57**

ORLY SL

● *SOMMARIO*

VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

● *CARATTERISTICHE*

- Ottima elasticità e resistenza alle flessioni
- elevata tenuta del colore allo sfregamento sia a secco che ad umido
- aspetto serico, pieno e bombato
- facilità di applicazione (sia su pelle che su materiale sintetico)
- colora, rende uniforme e copre le differenze tra materiali diversi accoppiati

● *APPLICAZIONE*

- Preparare il bordo con apposita macchina senza utilizzare nessuna cera
- agitare bene il prodotto **ORLY SL**
- applicare manualmente o con macchina tingibordo una discreta quantità di prodotto
- lasciare asciugare bene (almeno 10 - 15 minuti) eventualmente utilizzare un forno a 40 - 70°C
- per ottenere un risultato qualitativamente superiore applicare una seconda mano di prodotto

Consigli pratici applicativi:

- nel caso di superfici particolarmente porose e/o irregolari, o per finiture di elevata qualità, si consiglia dopo un'accurata preparazione del bordo, di usare una prima mano di prodotto **ORLY SL OPACO** per tutte le finiture (sia lucide che opache)
- inoltre per ottenere una preparazione ottimale del bordo (eliminando porosità della superficie, piccoli difetti della pelle e uniformare l'assorbimento dei vari materiali), si consiglia di preparare accuratamente il bordo scegliendo una delle seguenti metodiche:

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

12-03-10 RM/pm

ORLY SL

● **SOMMARIO**

VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

“Preparazione con sistema spazzolatrice”: applicare una mano abbondante di **ORLY SL OPACO**, lasciare asciugare bene, quindi spazzolare con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera; il bordo ottenuto si presenta liscio e compatto pronto per essere rifinito con le mani di finitura di **ORLY SL**.

“Preparazione con sistema lissatrice e spazzolatrice”: applicare una mano abbondante di **ORLY SL OPACO**, lasciare asciugare bene, quindi passare il bordo con macchina lissatrice a caldo (temperatura di 350°C), quindi spazzolare leggermente con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera (pulendo bene il bordo dai residui della lissatura); il bordo ottenuto si presenta con una preparazione ottimale perfettamente liscio e compatto pronto per essere rifinito con le mani di finitura di **ORLY SL**.

- per i materiali sintetici spugnosi utilizzare come base il prodotto **SINTOFIL** (vedi scheda tecnica SINTOFIL serie 57)
- nella finitura di pellami grassi o tipo “Burnish”, si consiglia di applicare il fissante **PRODOTTO S 38100** sulla costa già colorata con **ORLY SL** al fine di evitare il trasudamento dell’olio contenuto nel pellame che, nel tempo, potrebbe creare problemi di appiccicosità sulle coste rifinite
- **ORLY SL** sono prodotti a base acquosa, per ottenere il massimo risultato ed avere una costante efficienza di resistenza e tenuta, è importante mantenere a magazzino ed applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 15°C

● **COLORI**

Vedi cartella colori

● **NOTE**

Esistono inoltre versioni e prodotti accessori da affiancare alla linea del prodotto **ORLY SL** al fine di poter ottenere il miglior risultato con applicazioni manuali e particolareggiate; non esitate a chiedere specifiche informazioni.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

12-03-10 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEDA TECNICA

Serie **57**

ORLY SL

-
- **SOMMARIO** **VERNICE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)**
-
- **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**; nel caso il prodotto fosse già asciutto rimuovere con **SOLVENTE 31708**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi a temperatura superiore ai 10°C. se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto. Teme il gelo e l'eccessivo calore.
-

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

12-03-10 RM/pm